

# תקן ציפויים אלומיניום

## גימור

17,611 DIN (11/2007)	
עלון אלומיניום O4	
EV1	חימר טבעי
EV2	כסף קל ניקל
EV3	זהב
EV4	בינוני ברונזה
EV5	כהה ברונזה
EV6	שחור
C-0	חסר צבע
C-31	ארד אור
C-32	ארד אור
C-33	ברונזה התיכון
C-34	ברונזה כהה

## תהליך מקדים

E0	הסרת שומנים וdeoxidation
E1	Grind
E2	מברשות
E3	פוליש
E4	ליטוש וצחצוח
E5	ליטוש והברקה
E6	כְּבִישָׁה
E7	כימי או התבהרות אלקטרוכימיים
E8	ליטוש וכימי או התבהרות אלקטרוכימיים

מיקום ולחץ	מקומי הקטן ביותר	ממוצע הקטן ביותר	כיתה
בתוך, יבש	8	10	10
בפנים, באופן זמני רטוב	12	15	15
אווירה כפרית ללא מזהמי אוויר (רק כמויות קטנות של SO <sub>2</sub> ממבערים ביתיים ותעשייתיים) חיצונית,			
אווירה חיצונית, עירונית ותעשייתית (מגזי בעירה ופסולת תעשייתית SO <sub>2</sub> )	16	20	20
עבור סביבות אגרסיביות במיוחד	20	25 **	25
למשל שילוב של אקלים תעשייתי וימי			

\* יש לציין כי עובי השכבה בחריצים בשל הפרופיל והגיאומטריה של יכולת הפיזור של האמבטיה אילגון עשוי להיות נמוך יותר. ליש לציין מקרים מיוחדים עם דרישות נפרדות גם עובי שכבה של 5 מיקרון או פחות אפשרי.