



אלמור פיברגלס

יבוא יצוא 1996 בע"מ



המדריך לשרפי אפוקסי של חברת

תכונות האפוקסי:

שם שרף האפוקסי	איפיון	שימוש	צמיגות 25°C c.p	צבע
YD114	אפוקסי כללי	ציפוי למינטים ויציקות	700-500	שקוף

תכונות חומרי הקשייה המתאימים לאפוקסי YD114:

המקשה	איפיון	שימוש	צמיגות 25°C c.p	צבע
KH819	מקשה לאפוקסי	ציפוי למינטים ויציקות	150 - 50	שקוף

יחסי ערבוב במשקל:

אפוקסי YD114	מקשה KH819	Pot-life	HDT°C
100	50	60-120 דקות	70 - 60