



# אלמור פיברגלס יבוא יצוא 1996 בע"מ

## המדריך לתוספים בג'לקוט

הערות	כמות עבור 10 ק"ג	באחוזים %	
			מדללים:
	0.2 - 0.7 ק"ג	2 - 7%	סטירן
			פעילי שטח:
	100 גרם	1.0%	*תמיסת פרפין 10%
	50 - 100 גרם	0.5 - 1.0%	Byk A555
			מקשים:
	150 - 200 גרם	1.5 - 2%	MEKP
			מאיצים:
בהתאם לזמני ג'לציה	20 - 40 גרם	0.2 - 0.4%	קובלט 6%
			אבקות:
במקרים חריגים	50 - 100 גרם	0.5 - 1%	אירוסיל
בהתאם לתקן ההתכבות	0.5 - 2.0 ק"ג	5 - 20%	FR
כתוספת ל FR בלבד	0.1 - 0.5 ק"ג	1 - 5%	אנטימון טרי אוקסיד
	2.5 - 3.0 ק"ג	25 - 30%	גרגרים (גרניקואט)
בהתאם לכושר צביעה לציוד הבחישה	0.5 - 1.5 ק"ג	5 - 15%	טיטניום דיאוקסיד
	0.2 - 0.5 ק"ג	2 - 5%	מיקרו בלונס
			משחות צבע
	1.0 - 1.2 ק"ג	10 - 12%	לבן
	0.05 - 0.3 ק"ג	0.5 - 3%	שחור
	0.5 - 1.0 ק"ג	5 - 10%	כל הצבעים

\* לפני הוספת התמיסה יש לוודא שתמיסת הפרפין צלולה במקרים של התמצקות (בדרך כלל בחורף) לחמם את התמיסה בתוך אמבט מים חמים עד לקבלת תמיס צלולה.

ורדה גז