



אלמור פיברגלס יבוא יצוא 1996 בע"מ

מערכת הקשייה לויניל אסטר

זמן ג'לציה משוער	מקשה MEKP	מאיץ ד'	מאיץ קובלט 6%	טמפרטורת סביבה
30 דקות	1.5%	0.5%	0.3%	17 - 20 ⁰ C
30 דקות	1.5%	0.5%	0.2%	22 - 25 ⁰ C
30 דקות	1.25%		0.2%	27 - 30 ⁰ C

לקצר זמן ג'לציה בטמפ' סביבה קרות מומלץ להוסיף מאיץ ד' (0.5%) ובטמפ' סביבה חמות מומלץ להוסיף מאיץ קובלט 6% (0.1 – 0.2%)